

四川省天然石材产品质量省级监督抽查实施细则

(2026 版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者成品库中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量

检验项目	试样规格/mm	抽样数量（块）			
		抽样 总数量	检验样品		备用 样品
			初检 样品	复验 样品	
体积密度 吸水率	50×50×50；不能满足时采用 50×50×板 材厚度	10	5	0	5
压缩强度	50×50×50；最大粒径超过 5 时，采用 70 ×70×70；最大粒径超过 7 时，采用 70× 70×70 并增加一倍试样数量；不满足要求 时采用叠加粘接的方式达到规定尺寸	30 ¹ /60	10/20	10/20	10/20
弯曲强度	建筑幕墙、室内墙地面用石材：宽度为 100、厚度为实际厚度 H、长度为 10H+50 或 350×100×30 室外广场、路面用石材：250×50×50	30	10	10	10
耐磨性	长度、宽度均为 50±0.5，厚度为 15~50， 试验面的 4 条棱边应倒角，倒角半径为 1	12	4	4	4
放射性	随形 2kg（可采用物理性能检验后碎渣）	/	/	/	/
注：1. 粘结面应磨平达到细面要求，采用环氧型胶粘剂，用加压的方式挤净多余的胶粘剂。					

2 检验依据

表 2 天然花岗石建筑板材产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	体积密度	GB/T 9966.3—2020
2	吸水率	GB/T 9966.3—2020
3	压缩强度	GB/T 9966.1—2020
4	弯曲强度	GB/T 9966.2—2020
5	耐磨性	GB/T 9966.4—2020
6	放射性	GB 6566—2010

表 3 天然大理石建筑板材产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	体积密度	GB/T 9966.3—2020
2	吸水率	GB/T 9966.3—2020
3	压缩强度	GB/T 9966.1—2020
4	弯曲强度	GB/T 9966.2—2020
5	耐磨性	GB/T 9966.4—2020

注:1. 上表所列检验项目是有关法律法規、标准等规定的,重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
2. 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3. 凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
4. 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量
GB/T 18601-2024 天然花岗石建筑板材
GB/T 19766-2016 天然大理石建筑板材
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则替代《四川省天然石材产品质量省级监督抽查实施细则》(SCSG-ZY-527-2023)。